SOLUNOVAL

GEL NETTOYANT DESOXYDANT POUR ALUMINIUM ANODISES ET MENUISERIES ALUMINIUM LAQUE OU PVC

Version 04 du 15/01/2019

ININFLAMMABLE

NON-NOCIF

NON-TOXIQUE

STOCKAGE
5°C/35°C

CONDITIONNEMENT
17 Kg + 2m tampon

APPLICATION

PRESENTATION

SOLUNOVAL se présente sous la forme d'un gel opaque prêt à l'emploi. Il convient au nettoyage et à la désoxydation des aluminiums anodisés de toute nature. Facile d'application et très économique à l'usage, il constitue un choix particulièrement judicieux par rapport aux détergents de conception classique, souvent délicats d'emploi.
Sa présentation et son mode d'action originaux permettent notamment d'envisager le nettoyage d'importantes surfaces telles que bardages ou allèges sous fenêtres sans créer de coulures ou de désordres sur l'anodisation. Neutre à l'utilisation pour l'homme comme pour l'environnement, **SOLUNOVAL** s'inscrit tout naturellement dans le cadre de la gamme **EDIFICA®**.

DOMAINES D'UTILISATION

- Nettoyage des profilés aluminium anodisés
- Nettoyage de parements de grande surface en aluminium
- Nettoyage des aluminiums bruns ou or sans risque pour leur anodisation
- Nettoyage des menuiseries en aluminium laqués
- Nettoyage des menuiseries et volets roulants en PVC

MODE D'ACTION

SOLUNOVAL agit par ramollissement et par décollement de la couche d'impuretés se trouvant à la surface et dans les pores de l'aluminium ou sur les PVC. Après action, le produit et les résidus sont évacués par rinçage.

MODE D'EMPLOI

- Appliquer **SOLUNOVAL** à la brosse ou éventuellement au pistolet pneumatique si les surfaces à traiter sont significatives.
- Laisser agir le produit 30 minutes à 1 heure 30 en fonction de l'encrassement considéré.
- Après action, frotter légèrement à l'aide de notre tampon LICEF préalablement mouillé.
- Procéder ensuite au rinçage à l'aide d'un jet d'eau jusqu'à élimination complète du produit et des résidus. L'emploi d'un nettoyeur à haute pression peut quelquefois faciliter le rinçage et améliorer le résultat. Choisir une lance équipée d'une buse à jet plat, et travailler sans pression excessive.

NOTA : Il conviendra de ne pas appliquer **SOLUNOVAL** sur des surfaces surchauffées ou exposées en plein soleil, en été notamment. Dans certains cas, des projections de **SOLUNOVAL** pur peuvent provoquer un jaunissement temporaire des pelouses et espaces verts ; prendre toutes précautions utiles afin d'éviter de projeter du produit lors de l'application.
Pour les aluminium anodisés bronze ou or, procéder à un essai au préalable pour s'assurer de ne pas les dégrader avec ce traitement (certaines anodisations bronze ou or peuvent y être sensible).

Groupe Licef – L'Industrielle de Chimie Elaborée Française
ZAC des Malettes – 758, rue du Chat Botté – 01700 BEYNOST
Tél. : 04 78 31 17 17 – Fax : 04 72 02 26 24 – Email : info@licef.fr
SAS au capital de 750 000 € - SIRET 338 753 817 00034 – N°TVA : FR 29 338 753 817
www.groupe-licef.fr

SOLUNOVAL

GEL NETTOYANT DESOXYDANT POUR ALUMINIUM ANODISES ET MENUISERIES ALUMINIUM LAQUE OU PVC

Version 04 du 15/01/2019

AVANTAGES

- ✓ N'attaque pas les vitrages, PMMA, carrelages et peintures
- ✓ Non nocif, non toxique, non corrosif
- ✓ Phase aqueuse
- ✓ 2m de tampon LICEF fourni
- ✓ Ininflammable

CONSOMMATION

Elle varie en fonction du degré d'encrassement et ne peut être finement définie qu'à l'occasion d'un essai. A titre indicatif, elle peut varier de 150 à 400 g/m² environ.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Les eaux de rinçage devront être traitées selon la réglementation en vigueur.

SÉCURITÉ

Aucune précaution d'emploi particulière n'est requise pour les applicateurs qui seront équipés de gants conforme à la norme EN374 type PVC et de lunettes de sécurité.

EMBALLAGE & CONSERVATION

SOLUNOVAL est présenté en seau plastique de 17 kg net fourni avec 2 mètres de tampon **LICEF®** spécialement développé pour ses qualités synergiques avec le produit. Stocker à une température comprise entre 5°C et 35°C en emballage fermé. Le produit est stable 12 mois dans son emballage fermé d'origine.

Nota : pour toute autre question concernant le produit ou son application, consulter notre service technique ou notre laboratoire.

Groupe Licef – L'Industrielle de Chimie Elaborée Française
ZAC des Malettes – 758, rue du Chat Botté – 01700 BEYNOST
Tél. : 04 78 31 17 17 – Fax : 04 72 02 26 24 – Email : info@licef.fr
SAS au capital de 750 000 € - SIRET 338 753 817 00034 – N°TVA : FR 29 338 753 817
www.groupe-licef.fr